

ДИРЕКТИВА 68/89/ЕИО НА СЪВЕТА

от 23 януари 1968 година

**за сближаване на законодателството на държавите-членки относно
класификацията на необработен дървен материал**

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската икономическа общност,
и по-специално член 100;

като взе предвид предложението на Комисията;

като взе предвид становището на Асамблеята ¹;

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ²;

като има предвид, че създаването на общия пазар е довело до увеличаване на
вътрешната търговия в Общността с необработен дървен материал, която вече
обхваща няколко милиона кубични метра годишно;

като има предвид, че се използваните различните държави-членки системи за
измерване и класифициране на необработения дървен материал се различават и
имат пряко влияние върху функционирането на общия пазар;

като има предвид, че желаното от Брюкселската конференция по горите от юни
1969 г. хармонизиране на законодателствата в тази област би следвало не само да
улесни търговията вътре в Общността, но също да позволи установяването на
сравнима статистика по отношение на производството, търговията, консумацията и
цените на необработен дървен материал в Общността;

като има предвид, че тези цели могат да бъдат изпълнени, ако държавите-членки
прекратят всякакво задължително класифициране на необработен дървен материал
с произход от други държави-членки и ако те представят на заинтересованите
правната възможност да използват система за измервания и класификация, която да
е еднаква за цялата Общност;

¹ ОВ 156, 15. 7.1967 г., стр.59.

² ОВ 17, 28. 1.1967 г., стр.282/67.

като има предвид, че необработеният дървен материал не трябва да може да се предлага на пазара в рамките на Общността като необработен дървен материал “класифициран по правилата на ЕИО”, освен ако не отговаря на една от предвидените класификации;

като има предвид, че най-късно две години след съобщаването на директивата по причини на класификацията не трябва да съществува каквато и да е бариера пред вътрешната търговия с необработен дървен материал в Общността ;

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Настоящата директива се отнася за необработен дървен материал, предлаган на пазара в рамките на Общността, като необработен дървен материал “класифициран по правилата на ЕИО”.

Член 2

“Необработеният дървен материал” са повалени и окастрени дървета, с отделена връхна част, със или без кора, разкромени или нацепени.

Член 3

1. Държавите-членки предвиждат необработеният дървен материал да не може да бъде обозначен “класифициран по правилата на ЕИО”, когато е пуснат на пазара, освен ако е бил класифициран и, по целесъобразност, маркиран, както се изисква в приложението към настоящата директива.
2. Държавите-членки предвиждат, че дадените в приложението обозначения за класификация могат да се прилагат само на необработен дървен материал, който е бил класифициран, съгласно изискванията в приложението.
3. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се уверят в спазването на разпоредбите, които те приемат в прилагане на параграфи 1 и 2.

Член 4

Държавите-членки могат да направят задължително използването на предвидените в настоящата директива класификации за пускането на пазара на част или на цялата своя продукция от необработен дървен материал.

Член 5

Предвиденото в настоящата директива класифициране по размери или по качествено изключва въвеждането на подкласове при търговията с необработен дървен материал. Въпреки това, въвеждането на подкласове не трябва да води до пречки пред търговския обмен в рамките на Общността.

Член 6

Държавите-членки отменят всички разпоредби, които препоръчват класифициране на необработен дървен материал с произход от друга държава-членка.

Член 7

Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива и на нейното приложение в срок от две години след нейното уведомяване и незабавно информират Комисията за това.

Член 8

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 1968 година.

За Съвета:

Председател

M. COUVE DE MURVILLE

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. ИЗМЕРВАНИЯ

1.1 Общи разпоредби

- 1.1.1 Измерването трябва да бъде или по обем (кубически метри или стер кубически метри) или по тегло.
- 1.1.2 За измерването се използва само метричната система.
- 1.1.3 Измервателните инструменти трябва да бъдат официално проверени и поддържани в добро състояние.

1.2 Дървен материал в цялата си дължина

- 1.2.1 Необработеният дървен материал, чиито обем обикновено се изразява в кубически метри, се нарича дървен материал в цялата си дължина.
- 1.2.2 Дървеният материал в цялата си дължина обикновено се измерва в индивидуални единици. Дървен материал в цялата си дължина с неправилна форма се измерва чрез секции.
- 1.2.3 Обемът на индивидуалната част се определя от дължината и диаметъра, измерен над или под кората.

Обемът се изчислява поне до най-близкия втори десетичен знак, като се използват обичайните кубически таблици.

- 1.2.4 Измерванията на диаметри се закръгляват до долния сантиметър. Когато диаметърът се измерва над кората, се прави приемливо намаление. Направеното намаление трябва да се посочва.
- 1.2.5 До 19 см включително, диаметърът под кората се измерва с една операция с вилка за измерване диаметъра на дървета върху падналото стебло (хоризонтален диаметър), като се използва. В случай на измервания над 20 см под кората, обаче, диаметърът се определя чрез две пресичащи се измервания, направени перпендикулярно едно на друго (колкото е възможно по-далече, в най-тесния диаметър и най-широкия диаметър). Ако мястото за измерване е разположено на розетка на клоните или на друга неправилна част от стеблото, диаметъра се получава като се вземе средната аритметична

стойност от измерванията, направени от двете страни и на равно разстояние от мястото за измерване.

- 1.2.6 Измерванията на дължина се закръгляват до долния дециметър. За дървен материал в цялата си дължина със среден диаметър от 20 см или по-малко, под кората, дължината може да се закръгли до долния метър.

Ако има нарез на сеч, дължината се измерва от средата на този нарез.

1.3 Дървен материал в стер кубически метри

- 1.3.1 Необработен дървен материал, чиито обем обикновено се изразява в стер кубически метри, се нарича дървен материал в стер кубически метри.
- 1.3.2 Дървен материал в стер кубически метри на височина се измерва поне с 3 % повече.

2. КЛАСИФИКАЦИЯ

2.1 Общи разпоредби

- 2.1.1 Необработен дървен материал може да бъде класифициран: (i) по видове и общо име, (ii) по размери, (iii) по качество.

2.2 Класификация по размери

- 2.2.1 За измерване на диаметъра и дължината с цел класификация, се прилагат точки 1.2.4, 1.2.5 и 1.2.6.

- 2.2.2 Класификацията по размер се прави независимо от дължината, съгласно средния диаметър под кората, като се използват следните класификации:

<i>Клас</i>	<i>Диаметър</i>
L 0	не повече от 10 см
L 1 а	10 до 14 см
L 1 б	15 до 19 см
L 2 а	20 до 24 см
L 2 б	25 до 29 см
L 3 а	30 до 34 см
L 3 б	35 до 39 см
L 4	40 до 49 см
L 5	50 до 59 см

L 6

60 см и повече

2.2.3 Допълнителни класове могат да се сформират над клас 6, като се запази същата градация. Подразделянето на подкласове а и б може да се пренебрегне или разшири за всички класове.

2.2.4 Дървеният материал в цялата си дължина може също да се класифицира по минимална дължина и минимален диаметър в горната част под кората, кореспондиращи на тази дължина, като се използва следната класификация:

<i>Клас</i>	<i>Минимална дължина</i>	<i>Минимален диаметър в горната част</i>
H 1	8 м	10 см
H 2	10 м	12 см
H 3	14 м	14 см
H 4	16 м	17 см
H 5	18 м	22 см
H 6	18 м	30 см

Като изключение от разпоредбите на точка 1.2.3, диаметърът в горната част се измерва само веднъж.

2.2.5 Някои групи, съставени от различни видове дървен материал в цялата си дължина (пръти, стълбове и др.), се разделят на класове, съгласно диаметъра над кората на 1 см от долния край, като се използва следната класификация:

<i>Клас</i>	<i>Диаметър</i>
P 1	не повече от 6 см
P 2	7 до 13 см
P 3	14 см или повече

2.2.6 Дървеният материал в стер кубически метри се разделя на класове, съгласно диаметъра в горната част над кората, като се използват обозначенията на следната класификация:

<i>Клас</i>	
S 1	Кръгли трупи от 3 до 6 см в диаметър (малки трупи)
S 2	Кръгли трупи от 7 до 13 см в диаметър (трупи)
S 3	Кръгли трупи 14 см или повече в диаметър и четвъртини (големи трупи и четвъртини)

Когато на дървеният материал в стер кубически метри е обелена кората, посочените диаметри се намаляват с 1 см.

2.3 Класификация по качество

2.3.1 Класификацията по качество трябва да вземе предвид следните критерии:

- Огъване: огъването се измерва като се раздели общата дъга, изразена в сантиметри към най-близкия сантиметър, на разстоянието, отделящо двата края на огъването, изразено в метри до един десетичен знак.

Огъването се изразява в сантиметри за метър.

- Изкривени линии: големината на този дефект се измерва, чрез определяне на разстоянието, изразено в сантиметри до най-близкия сантиметър за метър дължина, между посоката на фибрите и генерираната линия, паралелна на оста на дървения материал в цялата си дължина.

Изкривяването се изразява в сантиметри за метър.

- Заостряне: заострянето се измерва, чрез разделяне на разликата между диаметрите на дървения материал в цялата си дължина 1 м от двата края, измерено в сантиметри и закръглено към долния сантиметър, на разстоянието, което ги разделя, изразено в метри до един десетичен знак.

Заострянето се изразява в сантиметри за метър до един десетичен знак.

- Открити израстъци, здрави (или светли) израстъци, загнили (или черни) израстъци. Диаметърът на израстъците се измерва в милиметри в техния най-малък размер.
- Големи израстъци, изпъкналости.
- Ексцентрична сърцевина.
- Дървен материал за реакция: дървен материал за разтягане в случая на широколистните дървета, дървен материал за компресия в случая или с червена жила в случая на иглолистните дървета.
- Неправилности на контура.
- Пукнатини на обръча, пукнатини на сърцевината, пукнатини на венеца, пукнатини на глазурата.
- Дървен материал получен от дървета с изсъхнал пън и дефекти, дължащи се на изсъхналостта, пукнатини.
- Обезцветяване.
- Други дефекти, причинени от вредни организми.

2.3.2 Когато класификацията е по качество, необработения дървен материал се разделя на класове по качество, съгласно следната класификация:

Клас А/ЕИО	Здрав дървен материал, притежаващ превъзходни специфични качества, без дефекти или притежаващ толкова малки дефекти, които не ограничават неговата употреба.
Клас Б/ЕИО	Дървен материал със стандартно качество, включващ дървен материал от дървета с изсъхнал пън, притежаващи един или повече от следните дефекти: малко огъване и изкривени линии, малко заостряне, без големи израстъци, някои малки или средни здрави израстъци, малък брой загнили израстъци с намален размер, малко ексцентрична сърцевина, някои неправилности на контура или други изолирани дефекти, компенсирани от общото добро качество.
Клас В/ЕИО	Дървен материал, който поради своите дефекти, не може да бъде класифициран нито в клас А/ЕИО нито в клас Б/ЕИО, но който въпреки това е с такова качество, че може да се използва в индустрията.

2.3.3 Дървен материал в цялата си дължина в класове по качество А/ЕИО и В/ЕИО трябва да носи незаличима идентификационна марка за класа. Идентификационната марка за класа не е необходима за дървен материал в цялата си дължина от клас Б/ЕИО.