

РЕШЕНИЕ 2003/43/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2003 година

относно определяне на класове на огнеустойчивост за някои строителни продукти

(Нотифицирано под № C(2002)4807)

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконовите и административни разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти¹, изменена с Директива 93/68/ЕИО² и по специално член 13, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

- (1) Директива 89/106/ЕИО предвижда, че за да се отчитат различните нива на защита при строежите на национално, регионално и местно равнище, може да се наложи в тълкувателните документи да се въведат класове на огнеустойчивост, отговарящи на експлоатационните характеристики на продуктите по отношение на всяко съществено изискване. Тези документи са публикувани в рамките на "Съобщение на Комисията във връзка с тълкувателните документи на Директива 89/106/ЕИО на Съвета"³.
- (2) Във връзка със същественото изискване за безопасност при пожар, в тълкувателен документ № 2 се дава списък на взаимносвързани мерки, които като цяло определят различен подход при разработването на стратегията за пожаробезопасност в държавите-членки.
- (3) В тълкувателен документ № 2 една от тези мерки се определя като ограничаване възникването и разпространението на пожар и дим на дадено място чрез ограничаване на възможностите на строителните продукти да допринасят за пълното развитие на пожар.
- (4) Нивото на това ограничение може да се изрази единствено чрез различните нива на огнеустойчивост на продуктите при тяхното крайно приложение.
- (5) Под формата на хармонизирано решение беше приета система от класове в Решение 2000/147/ЕО на Комисията от 8 февруари 2000 г., в съответствие с Директива

¹ ОВ L 40, 11. 2. 1989 г., стр. 12.

² ОВ L 220, 31. 8. 1993 г., стр. 1.

³ ОВ C 62, 28.2.1994 г., стр. 1.

89/106/ЕИО на Съвета във връзка с класификацията на строителните продукти по отношение на тяхната огнеустойчивост ⁴.

(6) В случая с някои дървени плоскости е необходимо да се използва класификацията, въведена с Решение 2000/147/ЕО.

(7) Границата на огнеустойчивост на много строителни продукти и/или материали, в рамките на класификацията, предвидена в Решение 2000/147/ЕО, е добре установена и достатъчно добре известна на регулаторните органи по пожаробезопасност в държавите-членки, така че те не изискват изпитване на тази експлоатационна характеристика.

(8) Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по строителство.

РЕШИ:

Член 1

Строителните продукти и/или материали, които удовлетворяват всичките изисквания на експлоатационната характеристика “огнеустойчивост”, без необходимост от допълнително изпитване, са посочени в приложението.

Член 2

Специфичните класове, които следва да се прилагат за различни строителни продукти и/или материали, в рамките на класификацията по огнеустойчивост, приета с Решение 2000/147/ЕО, са посочени в приложението към настоящото решение.

Член 3

Продуктите се разглеждат във връзка с тяхното крайно приложение, когато е целесъобразно.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2003 година

За Комисията:

ERKKI LIIKANEN

Член на Комисията

⁴ ОВ L 50, 23.2.2000 г., стр. 14

ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблиците, дадени в настоящото приложение, са изброени строителни продукти и/или материали, които удовлетворяват всичките изисквания за експлоатационната характеристика „огнеустойчивост” без необходимост от изпитване.

Таблица 1

Класове на огнеустойчивост за дървесни плоскости ¹

Дървени плоскости ²	EN номер за качество на продукта	Минимална плътност (kg/m ³)	Минимална дебелина (mm)	Клас ³ (с изкл. на настилки)	Клас ⁴ Настилки
Плочи от дървени частици	EN 312	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Дървесновлакнести плоскости, твърди	EN 622-2	900	6	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Дървесновлакнести плоскости, със средна твърдост	EN 622-3	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
		400	9	E, pass	E _{FL}
Дървесновлакнести плоскости, меки	EN 622-4	250	9	E, pass	E _{FL}
MDF плоскости (със средна плътност) ⁽⁵⁾	EN 622-5	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Плочи от дървени частици слепени с цимент ⁽⁶⁾	EN 634-2	1000	10	B-s1, d0	B _{FL} -s1
OSB плоскости ⁽⁷⁾	EN 300	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Шперплат	EN 636	400	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Плоскости от масивно дърво	EN 13353	400	12	D-s2, d0	D _{FL} -s1

¹ EN 13986

² Дървесни плоскости, монтирани без въздушна междина, директно срещу клас А1 или А2-s1, d0 продукти с минимална плътност 10 kg/cm³ или минимум клас D-s2, d0 продукти с минимална плътност 400 kg/m³.

³ Клас предвиден в Таблица 1 от приложението към Решение 2000/147/ЕО.

⁴ Клас предвиден в Таблица 1 от приложението към Решение 2000/147/ЕО.

⁵ Дървесно-влакнести плоскости, произвеждани по сух метод.

⁶ Циментно съдържание минимум 75% в масови единици.

⁷ Плоскости с ориентирани частици.