

РЕШЕНИЕ 2005/610/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 9 август 2005 година

относно създаване на класове за реакция на пожар за някои строителни продукти

(Нотифицирано под номер C(2005) 2925)

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти¹ и по-специално член 20, параграф 2 от нея,

С оглед на това, че:

(1) Директива 89/106/ЕИО предвижда с цел вземане под внимание на различните нива на защита при строително-монтажните работи на национално, регионално или местно ниво, е възможно да възникне необходимост от съставяне на тълкувателни документи относно класовете, съответстващи на реакцията на продуктите по отношение на всяко едно от основните изисквания. Тези документи са публикувани като „Съобщение на Комисията по отношение на тълкувателните документи относно Директива 89/106/ЕИО²”.

(2) По отношение на основните изисквания за безопасност в случай на пожар, в тълкувателен документ № 2 са изброени редица взаимосвързани мерки, които в своята съвкупност определят противопожарната стратегия, която следва да се разработи по различни начини в държавите-членки.

(3) В тълкувателен документ № 2 една от тези мерки е определена като ограничение на възникването и разпространението на огъня и дима в рамките на дадена територия, като се ограничи потенциалът на строителните продукти да допринасят за пълното развитие на пожара.

(4) Нивото на това ограничение може да се изрази само във вид на различни нива на показатели на реакция на огън на продуктите в тяхното крайно приложение.

(5) Като хармонизирано решение, с Решение на Комисията 2000/147/ЕО от 8 февруари 2000 г. в изпълнение на Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение

¹ ОВ L 40, 11.2.1989, с. 12. Директива, последно изменена и допълнена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003, с. 1).

² ОВ С 62, 28.2.1994, с. 1.

на класификацията на реакцията на строителните продукти¹ бе приета система от класове.

(6) В случая с различни строителни продукти е необходимо да се използва класификацията, създадена с Решение 2000/147/ЕО.

(7) Реакцията на огън на редица строителни продукти и/или материали по смисъла на класификацията, включена в Решение 2000/147/ЕО, е добре определена и достатъчно добре позната на лицата, отговарящи за разпоредбите в областта на противопожарната охрана в държавите-членки, откъдето следва, че те не изискват изпитвания специално за тази качествена характеристика.

(8) Там, където е целесъобразно, продуктите са разгледани по отношение на крайното им приложение

(9) Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по строителство,

РЕШИ:

Член 1

Строителните продукти и/или материали, които отговарят на всички изисквания на работната характеристика „реакция на огън” без да е необходимо да бъдат подлагани на изпитвания, са дадени в приложението.

Член 2

Конкретните класове, които ще се прилагат по отношение на различните строителни продукти в рамките на класификацията по признак „реакция на огън”, приета с Решение 2000/147/ЕО, са дадени в Приложението към настоящото решение.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 август 2005 година

За Комисията:

GÜNTER VERHEUGEN

Член на Комисията

¹ ОВ L 50, 23.2.2000, с. 14. Решение, последно изменено с Решение 2003/632/ЕО (ОВ L 220, 3.9.2003, стр. 5.).

ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблиците, дадени в настоящото Приложение, са изброени строителните продукти и/или материали, които отговарят на всички изисквания за характеристиката „реакция на огън” без необходимост от изпитвания

Таблица 1

КЛАСОВЕ РЕАКЦИЯ НА ОГЪН ЗА ГЛУЛАМ ⁽¹⁾

Материал	Подробности за продукта	Минимална средна плътност ⁽²⁾ (kg/m ³)	Максимална обща дебелина (mm)	Клас ⁽³⁾
Глулам	Лепени ламинирани продукти от дървен материал в съответствие с EN 14080.	380	40	D-s2, d0

⁽¹⁾ Прилага се по отношение на всички видове и лепила, обхванати от стандарта за продукта.

⁽²⁾ Изпитване съгласно EN 13238.

⁽³⁾ Класът е съгласно представеното в Таблица 1 от Приложението към Решение 2000/147/ЕО.

Таблица 2

КЛАСОВЕ РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НА ЛАМИНИРАНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

Подови покрития тип ⁽¹⁾	Подробности за продукта	Минимална средна плътност ⁽²⁾ (kg/m ³)	Максимална обща дебелина (mm)	Клас ⁽²⁾ Подови покрития
Ламиниран и подови покрития	Ламинирани подови покрития, произведени в съответствие с EN 13329:2000.	800	6,5	EFL

⁽¹⁾ Подово покритие свободно положено на подложка на дървена база $\geq$ D-s2, d0, или друга всякаква подложка от клас A2-s1, d0.

⁽²⁾ Класът е съгласно представеното в Таблица 2 от Приложението към Решение 2000/147/ЕС.

Таблица 3

КЛАСОВЕ РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НА ЕЛАСТИЧНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

Подово покритие тип	Стандарт за продукт по EN	Минимална маса (g/m ²)	Максимална маса (g/m ²)	Минимална обща дебелина (mm)	Клас ⁽²⁾ подови покрития
Обикновен е декоративен линолеум	EN 548	2 300	4 900	2	EFL
Подови покрития от хомогенен и хетерогенен поливинилхлорид	EN 649	2 300	3 900	1,5	EFL
Подови покрития от поливинилхлорид със слой пяна	EN 651	1 700	5 400	2	EFL
Подови покрития от поливинилхлорид с подложка на коркова основа	EN 652	3 400	3 700	3,2	EFL
Подови покрития от поливинилхлорид, ламинирани	EN 653	1 000	2 800	1,1	EFL
Полугъвкави плочки от поливинилхлорид	EN 654	4 200	5 000	2	EFL
Линолеум на коркова основа	EN 687	2 900	5 300	2,5	EFL
Хомогенни и хетерогенни гладки подови покрития, гумени с основа от пяна	EN 1816	3 400	4 300	4	EFL
Хомогенни и хетерогенни гладки подови покрития, гумени	EN 1817	3 000	6 000	1,8	EFL
Хомогенни и хетерогенни релефни подови покрития, гумени	EN 12199	4 600	6 700	2,5	EFL
⁽¹⁾ Подово покритие свободно положено на подложка на дървена база $\geq$ D-s2, d0, или друга всякаква подложка от клас A2-s1, d0. ⁽²⁾ Класът е съгласно представеното в Таблица 2 от Приложението към Решение 2000/147/ЕС.					

Таблица 4

КЛАСОВЕ РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НА ТЕКСТИЛНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

Подово покритие тип ⁽¹⁾	Стандарт за продукт по EN	Клас ⁽²⁾ подови покрития
Килимен текстил, машинно тъкан, който се поставя от стена до стена, и поставени килимени плочки, без ретардер на горене ⁽³⁾	EN 1307	EFL
Текстилни подови покрития, безкосмени, без ретардер на горене ⁽³⁾	EN 1470	EFL
Текстилни подови покрития, безкосмени, без ретардер на горене ⁽³⁾	EN 13297	EFL

⁽¹⁾ Подово покритие свободно положено на подложка на дървена база $\geq$ D-s2, d0, или друга всякаква подложка от клас A2-s1, d0.

⁽²⁾ Класът е съгласно представеното в Таблица 2 от Приложението към Решение 2000/147/ЕС.

⁽³⁾ Текстилни подови покрития с обща маса максимално 4 800 g/m² и минимална дебелина 1,8 mm (ISO 1766), както и:

- повърхност от 100 % вълна,
 - повърхност от 80 % вълна или повече — 20 % полиамид или по-малко,
 - повърхност от 80 % вълна или повече — 20 % полиамид/полиестер или по-малко,
 - повърхност от 100 % полиамид,
 - повърхност от 100 % полипропилен, а ако е съединен със слой от пяна SBR, обща маса > 780 g/m².
- Всички полипропиленови килими с други пенни основи се изключват.